

第1表 防水工法別の補修，改修の目安

防水層の耐久性	十分な余命がある	余命がある	耐久性の限界が近い	一般的には耐久性の限界である
補修，改修の目安	部分補修を行う	原則として部分補修でよい	時期を考えながら全面改修の予定を組む	すみやかに全面改修の予定を組む
アスファルト防水工法押え仕上げ	0～10年	10～15年	15～20年	25年以上
アスファルト防水工法露出仕上げ	0～5年	5～10年	10～20年	20年以上