

第2表 エポキシ樹脂系塗膜防水の仕様例

工程	材 料	使用量 (kg/m ²)	機 能
1	エポキシ樹脂エマルジョン混入 のポリマーセメントスラリー	0.5~0.6	接着増強・下地調整
2	アスファルト変成 エポキシ樹脂溶液 ¹⁾	0.5~0.6	防 水
3	アスファルト変成 エポキシ樹脂溶液 ¹⁾	0.5~0.6	防 水

1) 硬化皮膜の破断前の伸び率は50%程度である